

FLAME-RETARDANT STYRENIC RESIN COMPOSITION

Patent Number: JP10087928
Publication date: 1998-04-07
Inventor(s): II YASUAKI; NAKAI YOSHIHIRO
Applicant(s): MITSUBISHI RAYON CO LTD
Requested Patent: JP10087928
Application Number: JP19960257322 19960909
Priority Number(s):
IPC Classification: C08L25/04; C08K3/00; C08K5/00; C08L51/00
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition which is excellent in flame retardancy and can be improved in residence deterioration in molding, by formulating a specific amount of a three-step polymerized acrylic polymer having a specific structure to a flame-retardant styrenic resin containing a flame retarder.

SOLUTION: This composition comprises (A) 100 pts.wt. of a flame-retardant styrene resin containing a flame retarder and (B) 0.1-10 pts.wt. of a three-step polymerized polymer having a sandwich structure which comprises (i) in the presence of a polymer or a copolymer latex containing at least 50wt.% of methyl methacrylate, preferably having an η_{sp}/C of ≥ 1.0 , (ii) an alkyl acrylate or a mixture thereof with a methacrylate are added and polymerized under such conditions that η_{sp}/C of ≥ 1.5 . Then, in the presence of this latex, (iii) methyl methacrylate or a monomer mixture thereof with copolymerizable therewith in an amount of ≤ 50 wt.% are added to effect their polymerization to form a sandwich structure that the component i and the component iii are arranged on the inner surface of the component ii and on the outer surface, respectively.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-87928

(43)公開日 平成10年(1998)4月7日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	F I
C 0 8 L 25/04	L D W	C 0 8 L 25/04 L D W
C 0 8 K 3/00	K F V	C 0 8 K 3/00 K F V
5/00	K F W	5/00 K F W
C 0 8 L 51/00	L K S	C 0 8 L 51/00 L K S

審査請求 未請求 請求項の数1 F D (全 6 頁)

(21)出願番号	特願平8-257322	(71)出願人	000006035 三菱レイヨン株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番19号
(22)出願日	平成8年(1996)9月9日	(72)発明者	井伊 康明 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ ン株式会社大竹事業所内
		(72)発明者	中井 義博 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ ン株式会社大竹事業所内
		(74)代理人	弁理士 吉沢 敏夫

(54)【発明の名称】 難燃性スチレン系樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 成形時の滞留劣化を防止出来る難燃性スチレン系樹脂組成物の開発。

【解決手段】 難燃剤により難燃化されたスチレン系樹脂組成物〔I〕100重量部に対し、特定構造のアクリル系三段重合体〔II〕0.1～10重量部を配合する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 難燃剤により難燃化されたスチレン系樹脂組成物〔I〕100重量部に対して、(A)メチルメタクリレート5～100重量%とそれと共重合可能な単量体95～0重量%とからなる単量体または単量体混合物を重合して得られる共重合体5～45重量部の存在下に、(B)アルキル基の炭素数が1～18のアクリル酸アルキルエステル30～100重量%とアルキル基の炭素数が1～18のメタクリル酸アルキルエステル70～0重量%とからなる単量体または単量体混合物40～70重量部を重合して得られた η_{sp}/C が1.5以下である(A)および(B)両成分を含む重合体の存在下に、(C)メチルメタクリレート50～100重量%とそれと共重合可能な単量体50～0重量%とからなる単量体または単量体混合物5～40重量部(ただし、(A)、(B)および(C)の合計を100重量部とする。)を重合して得られる三段重合体〔II〕0.1～10重量部を配合せしめてなることを特徴とする難燃性スチレン系樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、難燃性スチレン系樹脂組成物に関し、より詳しくは機械的性質と耐熱性とのバランスに優れ、かつ滞留劣化性が改良された難燃性スチレン系樹脂組成物に関する。

【0002】

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】ポリスチレン、アクリロニトリルスチレン共重合体樹脂(AS樹脂)およびABS樹脂に代表されるスチレン系樹脂は、成形性、機械的性質ならびにこれらを成形して得られる成形物の外観が優れているために広く用いられているが、易燃性であるためにその使用分野が制限されている。このため、スチレン系樹脂の難燃性を向上させるために有機ハロゲン化合物やリン酸エステル化合物等の難燃剤と三酸化アンチモン等の難燃助剤とを配合する手法が取られてきている。

【0003】しかし、これらの手法で難燃化されたスチレン系樹脂組成物は、近年、電気機器・パソコン等のOA機器の発達に伴い、その使用量が急速に増加しており、そのためにいくつかの問題点が発生してきている。

【0004】例えば、機器のハウジングや内部部品として樹脂組成物を成形するにあたっては、その簡便さや複雑な形状が容易に得られることから射出成形法が広く行われている。この射出成形過程においては、樹脂が成形機のパレル内で加熱溶融化され溶融状態で冷却された金型内部のキャビティに充填されるが、加熱溶融した成形機のパレル内で比較的長時間にわたって高温下で滞留する場合がある。特に、樹脂に難燃剤が添加された樹脂組成物が長時間滞留した場合には、樹脂の熱劣化という問題が発生する。

【0005】このような熱劣化が発生すると、成形品にシルバーストリークや炭化して黒く変色した外観不良がゲート付近からスジ状に発生したり、局部的に機械的強度が低下する現象、いわゆる“滞留劣化現象”が見られる場合がある。このため、スチレン系樹脂の難燃化においては、この滞留時の熱による劣化(滞留劣化性)を改良する必要がある。しかし、難燃性スチレン系樹脂の滞留劣化性を改良する方法についてはほとんど知られていない。

【0006】

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者等は、難燃性スチレン系樹脂の滞留劣化性の改良について鋭意検討を重ねた結果、難燃剤により難燃化されたスチレン系樹脂組成物に、特定構造のアクリル系の三段重合体の特定量を配合することにより、難燃性に優れ、かつ滞留劣化性が大幅に改良されたスチレン系樹脂組成物が得られることを見出し本発明に至った。

【0007】すなわち本発明は、難燃剤により難燃化されたスチレン系樹脂組成物〔I〕100重量部に対して、(A)メチルメタクリレート5～100重量%とそれと共重合可能な単量体95～0重量%とからなる単量体または単量体混合物を重合して得られる共重合体5～45重量部の存在下に、(B)アルキル基の炭素数が1～18のアクリル酸アルキルエステル30～100重量%とアルキル基の炭素数が1～18のメタクリル酸アルキルエステル70～0重量%とからなる単量体または単量体混合物40～70重量部を重合して得られた η_{sp}/C が1.5以下である(A)、(B)両成分を含む重合体の存在下に、(C)メチルメタクリレート50～100重量%とそれと共重合可能な単量体50～0重量%とからなる単量体または単量体混合物5～40重量部((A)、(B)、(C)の合計を100重量部とする。)を重合して得られる三段重合体〔II〕0.1～10重量部を配合せしめてなることを特徴とする難燃性スチレン系樹脂組成物である。

【0008】

【発明の実施の形態】本発明における難燃剤により難燃化されたスチレン系樹脂組成物〔I〕(以下、難燃性スチレン系樹脂組成物〔I〕と略記する)は、スチレンの単独重合体、あるいはスチレンと他の重合性化合物との共重合体(以下、スチレン系樹脂という。)を主成分とする熱可塑性樹脂に、難燃剤、さらには必要に応じて難燃助剤が配合されたものである。

【0009】本発明において成分〔I〕を構成するのに用いられるスチレン系樹脂としては、ポリスチレン類とAS樹脂(アクリロニトリルスチレン共重合体)類が代表的なものとして挙げられる。ポリスチレン類としては、一般用ポリスチレン、ハイインパクトポリスチレン、あるいはその他のスチレン成分を主成分とする樹脂が挙げられ、また、AS類としては、アクリロニトリル

ースチレン共重合体を主成分とするものであり、AAS樹脂、AS樹脂、ABS樹脂等のアクリロニトリルースチレン共重合体、あるいはAS樹脂とゴム成分をブロックしたブロックコポリマー、あるいはAS樹脂とゴム成分をブレンドしたブレンドポリマー等が挙げられる。その他、メチルメタクリレート、ブタジエンおよびスチレンを主成分とするMBS樹脂等が挙げられる。これらの中でも、一般用ポリスチレン、ハイインパクトポリスチレン、AAS樹脂、AS樹脂、ABS樹脂の使用が好ましい。

【0010】さらに本発明において成分[I]を構成するのに用いられる難燃剤としては、ハロゲン含有化合物、リン含有化合物、窒素含有化合物、あるいはその他の難燃剤が挙げられるが、好ましくはハロゲン含有化合物である。ハロゲンとしては塩素あるいは臭素が有効である。ハロゲン含有化合物のうち、好ましいものは臭素含有化合物であり、特に臭素が結合した芳香核を有する化合物が好ましい。多臭素芳香族化合物として、例えばテトラブロモビスフェノールA(TBA)、テトラブロモビスフェノールS(TBS)、ヘキサブロモベンゼン(HBB)、デカブロモジフェニルエーテル(DBDPO)、デカブロモジフェニル(DBDP)、テトラブロモ無水フタル酸、またはこれらの誘導体、例えばTBA-(ハロ)アルキルエーテル、TBA-S-トリアジン系化合物、その他各種のものがある。その他、塩素化芳香族炭化水素系化合物、ハロゲン化脂肪族炭化水素系化合物、ハロゲン化脂環族炭化水素系化合物、ハロゲン化無機化合物等各種のハロゲン化含有化合物系難燃剤が使用できる。

【0011】リン系化合物としては、主にハロゲンを含むあるいは含まない各種のリン酸のエステルであり、例えば、トリアルキルホスフェート、トリアリールホスフェート、トリハロアルキルホスフェート、トリアリールホスファイト、ポリホスホネート等各種の有機リン系化合物、またはポリリン酸アンモン等の無機リン系化合物等が挙げられる。上記各種難燃剤の組み合わせや上記以外の各種の難燃剤がポリスチレン系樹脂の難燃化に使用される。

【0012】さらに上記難燃剤と必要に応じて併用して使用することのできる難燃助剤としては、三酸化アンチモン等のアンチモン系化合物が挙げられ、その他ホウ素含有化合物あるいは金属含有化合物も使用することができる。

【0013】スチレン系樹脂に対する難燃剤および難燃助剤の添加量は特に限定されないが、スチレン系樹脂に対して合計量で1~50重量%の範囲が好ましく、さらに好ましくは5~45重量%、特に好ましくは難燃剤10~40重量%、難燃助剤0~20重量%である。難燃剤および難燃助剤の添加量が1重量%未満では難燃化効果が得られず、一方、50重量%を越えると耐衝撃性等

の機械特性が大幅に低下するようになる。

【0014】本発明において用いられる成分[II]は、(A)成分と(B)成分と(C)成分とで構成され、(B)成分として低分子量のアクリル酸エステルの重合体または共重合体、あるいはアクリル酸エステルとメタクリル酸エステルとの共重合体からなる粘着性を有する成分を用い、さらにこの(B)成分の内側と外側に、スチレン系樹脂の熔融時に粘着性を向上させる、好ましくは比較的大きなメタクリレート系重合体からなる(A)成分と(C)成分を配置した、いわゆるサンドイッチ構造からなる三段重合体である。

【0015】このサンドイッチ構造からなる三段重合体[II]は、少なくとも50重量%がメチルメタクリレートであり、好ましくは η_{sp}/C が1.0以上である重合体または共重合体ラテックス(合成ゴムをブレンド成分として別に含有する場合を含む)(A)成分の存在下に、アクリル酸アルキルエステルまたはメタクリル酸エステルとアクリル酸エステルとの混合物(B)成分を、(B)成分の η_{sp}/C が1.5以下になるような条件で添加して重合し、次いで、このラテックスの存在下に、(C)成分としてメチルメタクリレートまたはこれと共重合可能な他の単量体成分50重量%以下とからなる単量体混合物を添加して重合する。この三段重合体は、乳化重合系の三段重合法を適用することにより容易に得ることができ、このサンドイッチ構造を形成するためには、二段目以降の存在下重合においては乳化剤を新たに添加することなく重合を行い、(B)成分あるいは(C)成分単独の重合体の形成を実質的に抑えるようにすることが好ましい。

【0016】このようにして得られた三段重合体[II]を難燃性スチレン系樹脂組成物[I]に配合した本発明の組成物は、難燃性スチレン系樹脂組成物[I]の滞留劣化性の改良に優れた効果を発揮するのみではなく、難燃性スチレン系樹脂組成物[I]の表面光沢を高めるといった驚くべき効果をも有しており、これらの効果は従来の公知の組成物では達成することができない。例えば、三段重合体[II]のサンドイッチ構造の中身にあたる(B)成分の η_{sp}/C を大きくした場合、成形時に付着物が増加し、樹脂の流動性が低下して成形加工性を大幅に低下させるようになる。

【0017】本発明は、三段重合体[II]のサンドイッチ構造における内層と外層とその中間層との相乗効果によって、優れた滞留劣化防止効果と成形加工性とを合わせ持つ組成物を提供できる。このサンドイッチ構造重合体は、難燃性スチレン系樹脂組成物[I]の滞留劣化を防止させるための極めて重要な要件であり、(A)成分、(B)成分および(C)成分をそれぞれ単独で重合させた重合体を添加しても、また(A)成分、(B)成分および(C)成分に使用される単量体を同時に一段で共重合させても本発明の優れた滞留劣化防止効果は得ら

れたない。また、(B)成分よりなる重合体を核として、その外層に(A)成分または(C)成分よりなる重合体層を設けた二段構造の場合、本発明で用いる三段重合体のサンドイッチ構造と異なるため滞留劣化防止性が劣る。また、(C)成分が存在せず、(A)成分を芯とし(B)成分を外層に有する場合、(B)成分のガラス転移点(T_g)が低いためラテックスから重合体を回収する凝固・乾燥工程でブロック化し、二層構造重合体を粉体として工業的に得ることが困難になる。

【0018】三段重合体[II]における(A)成分の含有量は、三段重合体[II]100重量部中、5～45重量部、好ましくは20～40重量部である。45重量部を越えると粘着性が増加して成形性が悪化し、一方、5部未満では粘度が低下して所望の滞留劣化防止効果が得られなくなる。

【0019】(A)成分は、ポリメチルメタクリレートもしくは50重量%以上のメチルメタクリレートを含む共重合体であることが必要であり、 η_{sp}/C が1.0以上と分子量が比較的大きい方が好ましい。メチルメタクリレートと共重合可能な単量体としては特に制限はなく、最終目的に応じて適当な単量体を用いることができる。例えば、芳香族ビニル、不飽和ニトリル、ビニルエステル、アクリル酸エステルまたはメチルメタクリレート以外のメタクリル酸エステル等のうち1種または2種以上が用いられているが、その使用量が50重量%を越えると、本発明の目的が達成されなくなる。

【0020】さらに、(A)成分には必要に応じてジビニルベンゼン、アリルメタクリレート等の多官能性単量体を用いることも可能であるが、その使用量は非架橋単量体100重量部あたり2部以下であることが好ましい。

【0021】また、三段重合体[II]における(B)成分の含有量は三段重合体[II]100重量部中、40～70重量部、好ましくは50～60重量部である。40重量部未満では樹脂の成形加工性が低下し、また、70重量部を越えると表面光沢が損なわれるようになる。

【0022】本発明に用いる三段重合体の大きな特徴は、(A)成分および(B)成分からなる重合体の分子量をある範囲に保つことであり、(A)成分+(B)成分重合体の η_{sp}/C を1.5以下にすることが滞留劣化を防止し、成形加工性を良好なものとするために必要であり、好ましくは η_{sp}/C は1.0以下である。 η_{sp}/C が1.5を越えると粘着性が低下し、最終的に三段重合体を含む難燃性スチレン系樹脂組成物は優れた滞留劣化防止性を示さなくなる。

【0023】(B)成分を構成する単量体中のアクリル酸エステルの含有量は30～100重量%であり、メタクリル酸エステルの含有量は70～0重量%である。アクリル酸エステル含有量が30重量%未満の場合、滞留劣化防止効果が著しく低下し、また、メタクリル酸エス

テルの含有量が70重量%を越えると成形加工性が悪くなる。(B)成分として用いられるアクリル酸エステルとしては、例えば、エチルアクリレート、ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等のアルキル基の炭素数が1～18のアクリル酸アルキルが好ましく、また、メタクリル酸エステルとしては、例えば、エチルメタクリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート等のアルキル基の炭素数が1～18のメタクリル酸アルキルが好ましい。そしてアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル共にガラス転移温度の低い重合体を与える単量体、例えばブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート等を用いた場合にその効果が大きい。また、この効果を発揮させるためには(B)成分中のメタクリル酸エステルとアクリル酸エステルとがランダム共重合の形を取らせることが好ましく、メタクリル酸エステルにアクリル酸エステルをグラフトさせたり、またはその逆にした結合様式を取らせることは好ましくない。すなわち、生成物の中に、例えばブチルアクリレート等の結合がブロック的に存在すると、最終生成物を難燃性ポリスチレン系樹脂に混合した組成物は全く光沢を失うことになる。

【0024】また、三段重合体[II]における(C)成分の含有量は、三段重合体[II]100重量部中、5～40重量部、好ましくは10～30重量部である。5重量部未満または40重量部を越えると、優れた滞留劣化防止性を発揮できなくなる。(C)成分は50重量%以下のメチルメタクリレートと共重合可能な単量体を含むことができるが、最終的に優れた滞留劣化防止性を付与するためには、メチルメタクリレート単体の単量体の方が好ましい。また、(C)成分の η_{sp}/C は、特に規制しなくとも、本発明の特徴である滞留劣化防止性を損なうことはないが、成形加工性を重視する場合には2.0以上、樹脂組成物のフィッシュアイをきらう場合には2.0以下にすることが好ましい。この場合でも高重合度のポリメチルメタクリレートは軟化温度が高いためフィッシュアイの原因となりやすく、製造する際には高重合度のポリメチルメタクリレートの生成を極力抑える必要がある。

【0025】三段重合体[II]の製造は、乳化重合で行うことが好ましいが、それに用いる乳化剤は通常知られているものが、また、重合開始剤としては水溶性・油溶性の単独系またはレドックス系が用いられる。また、重合体の η_{sp}/C は、連鎖移動剤種や使用量の調節、重合温度の調節等の既知の方法で任意に調整される。

【0026】本発明における難燃性スチレン系樹脂組成物[I]と三段重合体[II]の配合比は、難燃性スチレン系樹脂組成物[I]100重量部に対して、三段重合体[II]0.1～10重量部であり、好ましくは0.5

～6重量部の範囲である。三段重合体〔II〕の配合比が0.1重量部未満では滞留劣化防止効果が充分でなく、一方、10重量部を越えると難燃性が低下するようになる。

【0027】本発明の難燃性スチレン系樹脂組成物の調製は、特に限定されず任意の方法で行うことができる。その方法としては、例えば、難燃剤で難燃化したスチレン系樹脂組成物に三段重合体を加えるか、あるいはスチレン系樹脂に難燃剤、難燃助剤および三段重合体〔II〕を加え、V型ブレンダー、スーパーミキサー等を用いて混合する方法、あるいは押出機、コニーダーなどを用いた熔融状態で混合する方法などがある。

【0028】本発明の難燃性スチレン系樹脂組成物には、さらにその改質を目的として他の添加剤、例えば、充填剤、強化繊維充填剤、安定剤、着色剤、離型剤、可塑剤、滑剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、あるいはその他の添加剤等を1種または2種以上が添加することができる。

【0029】

【実施例】以下、実施例および比較例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。なお、以下の例中の%および部数は明記しない限りは重量基準とする。また、以下の実施例および比較例中の各種物性の測定は以下の方法により測定した。

【0030】(1) 滞留劣化防止性

山城精機(株)製、SAV-60型縦型射出成形機を用い、シリンダー温度240℃にて樹脂をシリンダー中に充填させ、そのまま30分間滞留させ放置した。その後成形を再開して、別途採取した滞留させないサンプルとの色差(ΔE)が1.0以下となるショット数で以って評価した。ショット数の小さい程滞留劣化防止性が優れていることを示す。

【0031】(2) 難燃性

厚さ1/16インチの試験片を射出成形で作製し、この試験片についてUL-94規格の垂直試験法に準じてドリップが起こるまで連続して接炎する方法によりドリップ開始時間を測定して、UL-94グレードを決定した。

【0032】(3) η_{sp}/C の測定

乾燥させた0.1gのポリマーを100mlのクロロホルムに溶解させた溶液を用いて25℃で測定した。単位はdl/gである。

【0033】[参考例1]

三段重合体〔II-1〕の製造

攪拌羽根および環流冷却器を備えた反応容器に、イオン交換水280部、ジオクチルスルホコハク酸ソーダ1.5部、過硫酸アンモニウム2.0部、(A)成分のメチルメタクリレート30部、n-オクチルメルカプタン0.05部の混合物を仕込み反応容器内を窒素にて置換

した後、攪拌下で内温を65℃に昇温して2時間重合を行った。続いて(B)成分のn-ブチルメタクリレート25部およびn-ブチルアクリレート25部、n-オクチルメルカプタン0.5部の混合物を1時間にわたって滴下し、添加終了後さらに2時間熟成を行った。この時点の重合体の η_{sp}/C は0.85であった。次いで、この反応系に(C)成分のメチルメタクリレート20部、n-オクチルメルカプタン0.03部の混合物を30分間にわたって滴下し、さらに2時間熟成を行って重合を終了した。得られたラテックスを、冷却後塩化アルミニウムで塩析し、濾過、洗浄、乾燥して三段重合体〔II-1〕を得た。

【0034】[参考例2]

二段重合体〔II-2〕の製造

参考例1で用いた反応容器に、イオン交換水280部、ジオクチルスルホコハク酸ソーダ1.5部、過硫酸アンモニウム2.0部、(B)成分のn-ブチルメタクリレート25部およびn-ブチルアクリレート25部、n-オクチルメルカプタン0.5部の混合物を仕込み、反応容器内を窒素置換した後、攪拌下で反応容器を65℃に昇温して2時間加熱した。この時点での重合体の η_{sp}/C は0.55であった。続いて(C)成分のメチルメタクリレート50部、n-オクチルメルカプタン0.08部の混合物を30分かけて滴下し、さらに熟成を行って重合を終了し、以下、参考例1と同様にして二段重合体〔II-2〕を得た。

【0035】[参考例3]

三段重合体〔II-3〕の製造

参考例1の(B)成分の重合においてn-オクチルメルカプタンを添加しなかった以外は参考例1と同様にして重合を行って、三段重合体〔II-3〕を得た。二段重合後の η_{sp}/C は1.90であった。

【0036】[参考例4]

一段重合体〔II-4〕の製造

参考例1の反応容器に、イオン交換水280部、ジオクチルスルホコハク酸ソーダ1.5部、過硫酸アンモニウム2.0部、メチルメタクリレート50部、n-ブチルメタクリレート25部、n-ブチルアクリレート25部およびn-オクチルメルカプタン1.2部を仕込み、反応容器内を窒素置換した後、攪拌下で内温を65℃に昇温し、2時間熟成を行って重合を終了し、以下、参考例1と同様にして η_{sp}/C が0.80である一段重合体〔II-4〕を得た。

【0037】[実施例1、比較例1～6] スチレン系樹脂として、三菱レイヨン(株)製、ABS樹脂「ダイヤベツト(登録商標)7001」を用い、これにテトラブプロモビスフェノールA(TBA)、三酸化アンチモンおよび上記参考例1～4で製造された重合体〔II-1〕～〔II-4〕を表1記載の量でブレンド後、二軸押出機でシリンダー温度220℃で混練し、ペレット化した。次

いで、これらのペレットを射出成形して各種の試験片を作製し評価を行った。得られた結果を表1に示した。

【0038】[実施例2] スチレン系樹脂として、旭化成工業(株)製のハイインパクトポリスチレン(スタイ

ロン492)を用いた以外は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた結果を表1に示した。

【0039】

【表1】

		実施例1	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	実施例2
樹脂組成 (部)	ABS樹脂	76	76	76	76	76	76	100	-
	ハイインパクトポリスチレン	-	-	-	-	-	-	-	76
	テトラプロモビスフェノールA	18	18	18	18	18	18	-	18
	三酸化アンチモン	6	6	6	6	6	6	-	6
	三段重合体 [II-1]	2	-	15	-	-	-	2	2
	二段重合体 [II-2]	-	-	-	2	-	-	-	-
	三段重合体 [II-3]	-	-	-	-	2	-	-	-
	一段重合体 [II-4]	-	-	-	-	-	2	-	-
滞留劣化防止性 { 滞留後にΔEが1.0以下 になるに要したショット数 }		6	14	5	13	11	11	5	6
難燃性 (UL-94燃焼試験)		V-0	V-0	V-2	V-0	V-0	V-0	HB	V-0

(注)

ABS樹脂:三菱レイヨン(株)製、ダイヤベット(登録商標)7001

ハイインパクトポリスチレン:旭化成工業(株)製、スタイロン492

【0040】表1に示した結果から明らかなように、本発明の樹脂組成物(実施例1~2)は、難燃性に優れ、かつ滞留劣化性が改良されている。これに対し、本発明の要件を満たさない樹脂組成物(比較例1~6)では、難燃性で滞留劣化性が改良された樹脂組成物が得られないことが分かる。

【0041】

【発明の効果】以上述べてきた構成からなる本発明の難

燃性スチレン系樹脂組成物は、難燃性で滞留劣化性が著しく改良されたものであるため、種々の用途、例えば、テレビキャビネット、テレビフロントパネル、ラジオ、テープレコーダー、ステレオのキャビネット、パソコンのハウジング、プリンターの筐体、その他の部品等の電気機器、OA機器およびそれらの外装部品を得るための成形材料として有用である。